

Belzona 3912

FN10190 (PSC SURFACE CONDITIONER)



INSTRUCCIONES DE USO

1. PARA ASEGURAR UNA ADHERENCIA EFICAZ A LA SUPERFICIE

Belzona® 3912 está recomendado para sustratos porosos o bituminosos (excepto asfalto).

Aplicar **SOLO** sobre superficies estructuralmente firmes.

- Retire los fragmentos de piedra de más de 6 mm y limpie el área antes de seguir con el paso (b).
- Todas las superficies deben dejarse limpias, secas y firmes. Lave con fungicida (por ej., Nuodex o equivalente) los sustratos de los que se ha retirado el musgo, líquenes y vegetación. Siga las instrucciones del fungicida para eliminar las esporas residuales.

Belzona® 3912 puede aplicarse en sustratos de aluminio y acero en superficies pequeñas. Sin embargo, **NO** está recomendado como acondicionador de superficies para techos metálicos grandes.

Para superficies de acero pequeñas

Todo el óxido adherido o descascarado flojo debe quitarse con un cepillo de acero o raspándolo, si fuera posible con la asistencia de un equipo mecánico, hasta que se logre un borde firme. Si el acero que será tratado esté contaminado con sustancias químicas, se lo debe limpiar bien primero. En caso de materiales solubles en agua, por ejemplo, sales de metal, esto se puede hacer mediante lavado reiterado con chorro de agua. En el caso de aceites, grasa u otros contaminantes solubles en solvente, se debe lavar reiteradas veces el acero con **Belzona® 9111** u otro limpiador adecuado como MEK, y se debe dejar evaporar completamente antes de la aplicación de **Belzona® 3912**.

Para superficies de aluminio pequeñas

Elimine con cepillo los residuos sueltos y desengrase con un trapo empapado en **Belzona® 9111** o cualquier otro limpiador eficaz, por ej., MEK, que no deje residuos.

NOTA: **Belzona® 3912** tiene una caducidad de 3 años a partir de la fecha de fabricación si se conserva en sus envases originales sin abrir a temperaturas de entre 5 y 30 °C.

2. APLICACIÓN DE BELZONA® 3912

PARA OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS

No aplicar cuando:

- Haya riesgo de lluvia, nieve o escarcha.
- La temperatura de la superficie sea de 5 °C y descendiendo, o la humedad relativa sea mayor de 90 %.
- Haya una combinación de alta humedad relativa y baja temperatura.
- Cualquiera de las condiciones anteriores pueda ocurrir dentro de los 45 minutos siguientes.

Aplice **Belzona® 3912** con pincel para que penetre bien en la superficie, sin exceder el rango de cobertura recomendado. Deje transcurrir los tiempos mínimos entre capas antes de recubrir con **Belzona® 3111**. No espere más de 2 días para aplicar **Belzona® 3111**. Si se excediera este tiempo, se deberá realizar otra aplicación de **Belzona® 3912** antes de aplicar **Belzona® 3111**.

NOTA: DILUCIÓN

En condiciones extremadamente cálidas o ventosas, puede resultar necesario diluir **Belzona® 3912** hasta un máximo de 5 % en volumen, con agua limpia. Los rangos de cobertura estándar se mantienen, independientemente de si se diluye o no el producto.

3. DATOS TÉCNICOS

TIEMPO MÍNIMO ENTRE CAPAS:

Temperatura	10 °C	20 °C	30 °C
Recubra con Belzona® 3111 después de	3 horas	1 hora	3/4 hora

TIEMPO MÁXIMO ENTRE CAPAS: 2 días

RANGOS DE COBERTURA:

Sustrato	Rango de cobertura por litro
Fibrocemento nuevo	10,8 m ²
Fibrocemento viejo	5,4 m ²
Madera	8,1 m ²
Fieltro liso/bitumen	8,1 m ²
Fieltro mineral/piedras molidas pequeñas	4,9 m ²
Hormigón/ladrillo	5,3 m ²
Ladrillo hueco	2,7 m ²
Superficies desbastadas	2,7 m ²

INFORMACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD

Lea y asegúrese de comprender las Hojas de datos de seguridad del material correspondientes.

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a particular purpose.

Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.

Copyright © 2019 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark.

Los productos de Belzona están fabricados de acuerdo con un sistema de gestión de calidad registrado según ISO 9001.

